



Koostekiviaines


Aines Massatyyppi Rakeisuusluokka Kauppanimi Päiväys: Klo:
Sr BET11 DG_A90_{PAB} SrM 0/11

Tilaja Urakoitsija Työ n:o Murskauspaikka Näytteenottaja Tonnia
Hiekkakolmio Oy, Testi J&S Hänninen Ky

Muotoarvo	Kooste	Suhteitus				
		Kauppanimi	SrM 0/11	a	b	c
Litteysluku		%-osuus	100	SrM 0/8	SrM 0/8	SrM 0/11
Murtopintaluku		25	15	65	20	
Vesipitoisuus	1,39	22.4				
Kiintotiheys g/cm ³		16			100	
<4mm Kiintotiheys		11.2	98	100	100	90
>4mm Kiintotiheys		8	93	98	98	72
Vedenimeytyminen		5.6	84	90	90	59
<4mm Vedenimeyt.		4	75	81	81	49
>4mm Vedenimeyt.		2	54	59	59	35
Los Angeles luku		1	25	25	25	24
Haurausarvo		0.5	10	8	8	16
Hioutuvuus		0.25	5	4	4	11
Humuspitoisuus		0.125	3	2	2	7
E-moduli MN/m ²	100	0.063	1,7	1,1	1,1	4,3
Routivuus						
Kantavuusarvo						
Pistekuorm. ind.						
Kuulamyly						
Jäädytys-sulatuskest.						
H-Luku	565					

Tutkimusmenetelmät:

Huomautuksia:



Tulos koskee vain testattua näytettä

J&S Hänninen Ky
Riihitie 1
85800 Haapajärvi
maanrakennus@jshanninenky.fi
0400-642028

Tutk.pvm:

Tutkija: