




Tyyppi: AB11		Luokka: B		Päiväys: 13.06.2014 Klo: 14:20										
Piiri		Urakka U2014		Koneasema Testikoneasema										
Urakoitsija Demo-Asfaltti Oy				Ottaja Urakoitsija				Työ n:o 340						
Tie	N:o 0	Tieosa Silta Kemijärvi						Paalu						
Aosa	Aet	Los	Let	Kaista				Sarja		Resepti				
Huomautuksia: KLO 08.35 175 c														
		0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	16		
Ohjearvo		5,6	8,0	14,0	23,0	33,0	44,0	58,0	67,0	79,0	96,0	100,0		
Näyte		5,6	9,0	14,0	23,0	32,0	44,0	54,0	66,0	78,0	97,0	100,0		
Side-%: Ohje-%: Täyte-%		Ohje-%: Täyte-%		Lisäaine:		Sideaine:		Tarttuvuus:		MYR:				
5,33		5,50												
Näytteenotto menetelmä			Si...			epit...			aritus...			metelm...		
			suur...			määrity...			metelmä					

Demo



Tulos koskee vain testattua näytettä

Parola / päällystelaboratorio
 Turmiontie 24
 13720 Parola
 etunimi.sukunimi@strokeplan.com
 050-5147485

Tutkija: Mikko Laanti